

Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel".



Специальный гидростойкий раствор для расшивки швов минимальной глубины клинкерной плитки толщиной от 9 до 22 мм.

Мешок 25 кг.

Раствор для расшивки швов «Kombitherm» обладает водоотталкивающими свойствами, морозостоек и стоек к влиянию осадков. Раствор высыхает без трещин, и обладает оптимальной адгезией.

Применение:

Набрать необходимое количество воды в чистую емкость для смешивания и добавить специальный раствор «Kombitherm». Медленно перемешать до консистенции мокрой земли и отсутствия комков. Раствор готов, когда он после раскатывания по руке распадается, но при сжатии склеивается.

Примечание: Для предотвращения отклонений тона в объеме, необходимо применять раствор одной партии и следить за постоянством консистенции.

Плитку с высоким коэффициентом водопоглощения, (Ручной формовки/Плитка из кирпича) перед применением необходимо смачивать водой с применением губки, щетки или садового распылителя.

Соотношение раствора к воде:

- 25 кг – 2,5 л Воды
- 10 кг – 1 л Воды
- 5 кг – 0,5 л Воды
- 1 кг – 0,1 л Воды

Заполнение производится с помощью металлической расшивки в два этапа. Шов заполняется и уплотняется.

1. Этап: Заполняются горизонтальные швы, после вертикальные.
2. Этап: Заполняются вертикальные швы, после горизонтальные.

Шов должен быть вровень с видимой поверхностью плитки. Окончательная расшивка структуры шва может быть произведена с помощью щетки, шланга, расшивки и тд. В заключении поверхность обмести подходящей щеткой. Возможные загрязнения плитки удалить с помощью полимерной кисти. Для предотвращения сторания раствора, поверхность необходимо защитить от быстрого высыхания, высоких температур и потоков воздуха.

Возможно освежение поверхности водой или временное обертывание пленкой.

Время использования:

- 60 мин. (при температуре 23 С и относительной влажности воздуха 50%).
- Температура от +5 до +25 С
- Минимальная толщина шва 5 мм.