



MDS

Гидроизоляционный раствор.

Жесткий обмазочный гидроизоляционный раствор на цементной основе с водонепроницаемостью W14. Для гидроизоляции минеральных оснований, в том числе, находящихся в контакте с грунтом. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

- на цементной основе
- водонепроницаемый
- морозостойкий
- удобный в работе
- наносится кистью или шпателем

Применение

- для нанесения на поверхности, непосредственно подвергающихся воздействию воды
- для наружных и внутренних работ
- для гидроизоляции цоколей, отмосток, балконов, террас
- для гидроизоляции стен и полов во влажных помещениях

Свойства

- не содержит растворителей
- вяжущие согласно DIN EN 197
- минеральные заполнители согласно EN 13139
- контролируемое качество

Подготовка основания

Гидроизоляционный раствор MDS применяется для гидроизоляции выдержанных, прочных, не подвергающихся деформациям, жестких и ровных оснований, таких как: бетон, цементная штукатурка или стяжка, каменная кладка с заполненными швами. Основание должно быть прочным, сухим, не деформированным, очищенным от пыли, неплотно прилегающих частиц, жиров и других веществ, снижающих адгезию (к примеру, слоев краски, масел и т.д.). При произведении оценки основания и его подготовки следует учитывать указания СНиП 3.04.01-87.

Перед нанесением раствора необходимо устранить острые грани основания. В местах примыканий стена/стена и стена/пол - выполнить выкружки с радиусом не менее 4 см с помощью подходящего

Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Прочность на сжатие	> 10 МПа
Размер заполнителя	0-0,63 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Время использования	~ 30-40 мин.
Количество воды затворения	~ 5-6,5 л на 25 кг
Толщина нанесения	≤ 5 мм
Морозостойкость	F 50
Выход раствора	~ 17 л из 25 кг сухой смеси
Расход	~ 1,7 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	мешок 25 кг

раствора, например, цементного раствора "quick-mix" Z 01. Перед нанесением гидроизоляционного раствора MDS основание необходимо тщательно увлажнить. Непосредственно перед нанесением раствора основание должно быть влажным, но не мокрым.

Выполнение работ

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 5-6,5 л) при непрерывном перемешивании на низких оборотах. Перемешивать смесь электромеханическим миксером до достижения однородной консистенции без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 5 минут), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Полученный раствор можно наносить с помощью шпателя или кисти. Время пригодности раствора к применению составляет примерно 30-40 минут. В затвердевший раствор нельзя добавлять воду или подмешивать свежий раствор.

Раствор наносится минимум в 2 слоя кистью или шпателем. Первый слой наносится равномерно, без

образования пузырьков, толщиной 1-2 мм. Не дожидаясь высыхания, следует сразу нанести второй слой - работать в технике «свежее по свежему», т.е. второй слой наносится на еще матово-влажный первый слой. Общая толщина слоев гидроизоляционного раствора не должна превышать 5 мм.

Рекомендации

- гидроизолирующий раствор-шлам quick-mix MDS следует наносить непосредственно на поверхность, подвергающуюся воздействию влаги (подвал: снаружи, бассейн: внутри)
- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- свеженанесённый раствор необходимо выдерживать во влажном состоянии минимум 36 часов и в течение 4 дней предохранять от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (мороз, дождь, ветер и т.д.). В течение этого времени не допускать попадание воды на обработанную поверхность
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных условий (палиящее солнце, сквозняк и т.д.)
- не добавлять в раствор цемент, известь или гипс
- не разбавлять схватившийся раствор водой

Выход раствора

Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 17 л свежего раствора.

Расход

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,7 кг сухой смеси MDS. Максимальная толщина слоя не должна превышать 5 мм.

Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 25 кг.

Примечание

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.